



## Sanodal Orange 3LW Lösning

**Sanodal Orange 3 LW** är en homogen vattenlöslig färg med utmärkt beständighet mot ljus, väder och värme och är lämplig både före inomhus- som utomhusbruk.

### 1 Färgspecifika data

- Försäljningsform orange vätska
- Kemisk karaktär azofärgämne, hårt metallkomplex
- Volymdensitet 1100 g/l
- Löslighet i destillerat vatten praktiskt taget obegränsad
- Förrådsstabilitet minst ett år
- Ekotoxilogiska data se Varuinformationsblad

### Appliceringsförhållanden

|                       | Koncentration | Infärgningstemp. | Infärgningtid |
|-----------------------|---------------|------------------|---------------|
| Standardskikt (12 µm) | 0.1-3 g/l     | 25-60 °C         | 10-20 min.    |
| Sanodalskikt (20 µm)  | 1-3 g/l       | 25-35 °C         | 45-60 min.    |

PH 5,5 ± 0.5

Buffert Färgbadet kan buffras med 8 g/l natriumacetattrihydrat + 0.4 ml/l ättiksyra till pH 5.6

Vattenkvalitet Avjoniserat

Tätning Sealing Salt ASL

### 2 Tillredning av färgbadet

Eftersom färgen finns i vätskeform kan färgbadet förstärkas genom tillsats av mer färg.

### 3 Ljusäktheten av färgerna

**Sanodal Orange 3 LW** utmärks av en enastående ljusäkthet  
Ljusäktheten för Sanodal-infärgning: Värde >9 (ISO 2135)

#### 4 Förfarande med använda färgbud

Använda färgbud måste avlägsnas med **Anodal WT-1 lösning**. Utfällningsmetoden beskrivs i **Anodal WT-1 lösning**

Tabellen visar de doser som krävs för att utfälla **Sanodal Orange 3LW lösning**

| Utfällningsmetod | FeCl <sub>3</sub> , 40 %<br>ml/g färg | Etslut<br>ml/g färg | Anodal WT-<br>ml/g färg | Restfärg i<br>filtrat<br>mg/l | Resthalt<br>Cr i filtrat<br>mg/l |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| A                | 5.0                                   | -                   | 0.8                     | ca 2                          | <0.05                            |
| B                | 5.0                                   | -                   | 0.8                     | ca 2                          | <0.05                            |
| C                | -                                     | 8.0                 | 0.8                     | ca 20                         | <0.07                            |

**[www.anilinkompaniet.se](http://www.anilinkompaniet.se)**

---

**SCHWEIZISKA ANILINKOMPANIET AB**

Box 4006

151 04 SÖDERTÄLJE

Tel: 08 554 240 60 Fax:08 554 240 69