



# SCHWEIZISKA ANILINKOMPANIET

TEKNISK INFORMATION

ALUMINIUM

## Sanodal Turquoise PLW Lösning

**Sanodal Turquoise PLW Lösning** är klorid- och sulfatfri. Produkten ersätter **Sanodal Turquoise PLW Pulver**, och kan användas både inomhus och utomhus.

### 1 Färgspecifika data

- Försäljningsform mörkblå vätska
- Nyans turkos
- Kemisk karaktär ptalocyanidfärg
- Volymdensitet 1110 g/l
- Löslighet i destillerat vatten obegränsad
- Förrådsstabilitet praktiskt taget obegränsad (0-50°C)
- Ekotoxilogiska data se Varuinformationsblad

### 2. Appliceringsförhållande

	Koncentration	Infärgningstemp.	Infärgningtid
Standardskikt (12 µm)	0.05-5 g/l	55-60 °C	10-20 min.
Sanodalskikt (20 µm)	5-6 g/l	55-60 °C	30-45 min.

pH 5,5 ± 0.5

Buffert Färgbadet kan buffras med 8 g/l natriumacetattrihydrat + 0.4 ml7 ättiksyra till pH 5.6

Vattenkvalitet Avjoniserat

Tätning Sealing Salt ASL

### 3 Tillredning av färgbadet

Eftersom färgen är i vätskeform kan färgbadet förstärkas direkt med färgen.

#### **4 Ljusäkthet**

**Sanodal Turquoise PLW** uppvisar en enastående ljusäkthet.  
Ljusäktheten för Sanodal-infärgning: >9 (ISO 2135)

#### **5. Avfall**

Avfall måste behandlas enligt de lokala miljöföreskrifterna och den information som finns i **Anodal WT-1 Lösning.**

**[www.anilinkompaniet.se](http://www.anilinkompaniet.se)**

---

**SCHWEIZISKA ANILINKOMPANIET AB**

**Box 4006**

**151 04 SÖDERTÄLJE**

**Tel: 08 554 240 60 Fax:08 554 240 69**